

시험 성적서

신청자 : 주식회사 더엔진 (THEENJIN) (스쿨룩스)
주소 : 서울특별시 용산구 효창원로55길 20 (용문동)
제출처 :
시료명 : 식물원단 1 점
S/# 화산중 하복 블라우스

KATRI NO : STAQ16-00010272
접수일자 : 2016.09.05
발급일자 : 2016.09.09
용도 : 품질관리용
PAGE(S) : 1 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과	
	시료 1	
혼용률 (%) : KS K 0210:2015		
폴리에스터	77.2	
레이온	22.8	
* 주) 결과표기는 '안전품질표시부속서1'에 따름.		
pH : 안전품질표시기준 부속서 1 5.1 (KS K ISO 3071 : 2009)		
	5.9	
* 주) 1. 사용한 용액의 종류 : 탈이온수(물)		
	2. 사용 기기명 : pH meter	
	3. 기준 : 아동용섬유제품, 내의류, 중의류(4.0 ~ 7.5), 외의류 및 침구류(4.0 ~ 9.0)	
세탁견뢰도 (급) : KS K ISO 105-C06:2014 A2S호((40 ± 2) °C, 30분, ECE 세제)		
변퇴색	4-5	
오염(비스코스)	4-5	
오염(폴리에스터)	4-5	

- 계속 -

한국의류시험연구원장



KATRI NO : STAQ16-00010272

PAGE(S) : 2 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과
	시료1

폼알데하이드 (mg/kg) : 안전품질표시기준 부속서 1 5.2 (KS K ISO 14184-1 : 2009)

검출안됨

- * 주) 1. 검출안됨 : 20 mg/kg 미만
2. 사용 기기명 : UV/VIS Spectrophotometer
3. 기준 : 내의류, 중의류 (75 mg/kg 이하), 외의류 및 침구류 (300 mg/kg 이하)

시료1