

시험 성적서

(TEST REPORT)



성적서 번호 : 16-045308-01-1
Report No.

페이지 (1) / (총 3)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 정읍고등학교

주소 (Address) : 전라북도 정읍시 정읍사로 594 (시기동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2016. 08. 01.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 우레탄 고무

제조회사 (Manufacturer) : 의뢰자가 제시한 시험품

모델명 (Model Name) : * * *

제조번호 (Serial Number) : * * *

기타 (Remark) : * * *

4. 시험기간 (Date of Test) : 2016년 08월 01일 ~ 2016년 08월 08일

5. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 후면참조

6. 시험환경 (Testing Environment)

온도 (Temperature) : (23.0 ± 3.0) °C,

습도 (Humidity) : (40 ± 30) % R.H.

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

비고 (Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 대한 시험결과이며,

(The test results contained apply only to the test sample(s) supplied by the client)

2. 우리 원의 사전 동의 없이 본성적서의 전부 혹은 일부를 복사를 할 수 없습니다.

(This test report shall not be reproduced in full or in part without approval of the KTL in advance.)

확 인 Affirmation	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
	성명 (Name): 정연정 (Signature)	성명 (Name): 이준태 (Signature)

2016. 08. 09.

한국산업기술시험원장



경기도 안산시 상록구 해안로 723 (723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel.031-500-0417 Fax. 031-500-0478

FP204-01-03



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험결과 (Test Results)

1. 시험품명 및 시험항목

1.1 시험품 구분

시험품명	모델명	Lot No.	시험품 수
우레탄 고무	—	—	1 ea

1.2 시험품 사진



사진 1. 우레탄 고무

1.2 시료채취일 : 2016년 7월 28일

1.3 시료채취자 : FITI 시험연구원 박성희씨

1.4 시험 항목 : Pb, Cd, Hg, Cr⁺⁶

2. 시험 규격/방법

2.1 시험규격

2.1.1 정량분석 : KS F 3888-3:2014

2.2 시험방법

2.2.1 중금속분석 : KS M 6956:2010

FP204-02-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

3. 시험결과

(단위 : mg/kg)

성 분	품질 ¹⁾	검출한계 ²⁾	결과
Pb	90 이하	6.0	불검출
Cd	50 이하	7.0	불검출
Hg	25 이하	0.5	불검출
Cr ⁺⁶	25 이하	0.2	불검출

¹⁾ KS F 3888 -2:2014 에 제시된 고무분말의 품질²⁾ 시험방법의 검출한계

4. 시험장비

장 비 명	제 조 자	모 델
ICP-OES	PERKINELMER	OPTIMA 8300
Ultrawave Digestion System	MILESTONE	MA149
Mercury Analyzer	MILESTONE	DMA-80
UV/Vis. Spectrophotometer	Agilent Technologies	CARY 300

이상 끝.

